

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ DECORTINA NEW

Технические характеристики

DECORTINA NEW – экологическая краска с матовой, гладкой отделкой и отличными уываемостью и укрывистостью, идеальна для использования на поверхности, загрязнённые дымом и никотином. Краска состоит из специальных акриловых смол в водной дисперсии, неорганических пигментов и других добавок то, что делает ее особенно подходящей для нанесения на поверхности трудной обработки типа стены, запачканные дымом, сажей и никотином. Продукт сертифицированный в классе эмиссии "A+" (Указ Французской Официальной Газеты от 19 апреля 2011).



Сфера применения

Внутренние стены, загрязнённые дымом и никотином.

Подготовка подложек

Тщательно очистить поверхность, удалив отслаивающиеся части. Рекомендуется проверить степень адгезии уже имеющихся слоев краски, так как если они плохого качества, то могут быть удалены продуктом DECORTINA NEW.

Способ нанесения

Нанесение зависит от типа подложки.

Предупреждения:

Для сильно сыпучих поверхностей рекомендуется нанести один слой CRILUX компании OIKOS, разбавленного 1:4 питьевой водой. Выждать по крайней мере 3 часа перед нанесением первого слоя DECORTINA NEW.

Масленные/жирные поверхности сначала должны быть тщательно очищены обезжиривающим моющим средством для домашнего использования.

SCHEDA TECNICA dw/06

Нанести 2 слоя DECORTINA NEW с перерывом в 6-8 часов между слоями в зависимости от типа поверхности.

Технические характеристики: нанесение

Разведение	Готов к применению
Расход	6-8 кв.м/л в 2 слоя
Инструменты для нанесения	Кисть, валик
Грунтовка	CRILUX или NEOFIX компании OIKOS
Температура нанесения	+5°C - +36°C (с относительной влажностью не более 80%)
Время визуального высыхания	2 ч (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Время полного высыхания	3 дня (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)

Технические характеристики: продукт

Состав	Акриловые смолы в водной дисперсии, органические и неорганические пигменты, специальные добавки, облегчающие процесс нанесения и пленкообразование.
Удельный вес	1.43 кг/л +/- 3%
pH	8 - 9
Вязкость	2,300 +/-5% CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°C).
Температура хранения	+2°C - +36°C. Боится мороза
Реакция на огонь	Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии.
Паропроницаемость	1.9 м (максимально разрешенная граница 2 м DIN 52 615)
Устойчивость к мытью	Соответствует норме DIN 53 778, выдерживает как минимум 1000 абразивных циклов.
Устойчивость к истиранию	Соответствует норме DIN 53 778, выдерживает более 5000 абразивных циклов
Класс эмиссии	A+ (Указ Французской Официальной Газеты от 19 апреля 2011)
Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/CE	Класс принадлежности: A/ a; VOC: 14 г/л (максимум); Ограничение Фазы II (от 1.1.2010): 30 г/л

SCHEDA TECNICA dw/06

Цвета	белый
Фасовка	4 л

Сведения о безопасности

Продукт не содержит тяжёлых металлов таких, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичных, ароматических, хлоросодержащих растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется согласно предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при обращении с красками на водной основе. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.

Основные технические условия

Нанести экологическую краску с матовой, гладкой отделкой и отличными умываемостью и укрывистостью, идеальна для использования на поверхности, загрязнённые дымом и никотином, в классе эмиссии A+ типа DECORTINA by OIKOS, придерживаясь инструкций изготовителя относительно подготовки стен и способа нанесения. Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - за кв. м., включая материал и работу, строительные леса не включены.

Заметки

Компания OIKOS Spa гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований.

Несмотря на указанное выше, OIKOS не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней.

Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.