

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

FINITURA AUTOLUCIDANTE

Технические характеристики

FINITURA AUTOLUCIDANTE компании Ойкос – это отделочное покрытие для наружных и внутренних работ для нанесения на MARMORINO NATURALE компании Ойкос с целью получения эффекта глянцевой обработки под мрамор. Состав на основе выдержанного известкового теста легко наносится и позволяет получить быструю полировку поверхностей, не нарушая при этом их паропроницаемости. Одной из его главных характеристик является отличное сцепление с MARMORINO NATURALE, что гарантирует прекрасную паропроницаемость. Повышенная щелочность препятствует образованию плесени и бактерий.

FINITURA AUTOLUCIDANTE имеет слабый запах, не горючее, безопасно для человека и окружающей среды.

Сфера применения

В качестве глянцевой отделки для MARMORINO NATURALE компании OIKOS для внешних и внутренних стен исторических сооружений и ценных построек.

Подготовка подложек

Нанести два слоя MARMORINO NATURALE компании OIKOS и подождать 7- 8 часов до высыхания.

Способ нанесения

Нанести затиркой by OIKOS из нержавеющей стали тонкий слой FINITURA AUTOLUCIDANTE компании OIKOS, сразу же обработать поверхность острым концом шпателя для получения глянцевого эффекта «под мрамор». **Защитить поверхность от дождя в первые 24-28 часов после нанесения.**

Отделка

При нанесении на внешнюю поверхность для получения лучшей водоотталкиваемости и защиты от атмосферных явлений рекомендуется, спустя около 7 дней, нанести PROTETTIVO PER STUCCO E MARMORINO компании OIKOS.

Технические характеристики: нанесение

Разведение	Продукт готов к использованию
Расход	8 - 10 кв.м/кг, в зависимости от впитывающих свойств подложки.
Инструменты для нанесения	Затирка из нержавеющей стали Frattazzo by OIKOS

Основа	MARMORINO NATURALE by OIKOS
Защитные средства	PROTETTIVO PER STUCCO E MARMORINO by OIKOS
Температура нанесения	+5°C - +36°C (с относительной влажностью не более 80%)
Время визуального высыхания	1,30 часа (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Время полного высыхания	24 часа (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
Очистка инструмента	Водой
Предупреждение	Защитить поверхность от дождя, как минимум, в первые 24-48 часов после нанесения.

Технические характеристики: продукт

Состав	Известковое тесто, наполнители, двуокись титана, неорганические пигменты на основе оксида железа и цветных красителей.
Удельный вес	1,5 kg/l +/- 3%
pH	12,5÷13,5
Температура хранения	+2°C - +36°C. Боится мороза
Реакция на огонь	Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии.
Парогазопроницаемость Sd	Цикл MARMORINO NATURALE, FINITURA AUTOLUCIDANTE: 0,24 м (максимально допустимый уровень 2 м, DIN 52 615)
Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/CE	Класс принадлежности: A/I; VOC: 3 г/л (максимум); Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 300 г/л, Ограничение Фазы II (от 1.1.2010): 200 г/л
Цвет	Белый + цвета по колеровочной карте
Фасовка	Кг 1 - 5 - 20 - 25
Предупреждение	Известь – это натуральный материал с особыми характеристиками, эстетическим эффектом и долговечностью, которые крайне зависят от окружающей среды и атмосферных условий, а также от особенностей подложки.

Сведения о безопасности

Продукт не содержит тяжёлых металлов таких, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичных, ароматических, хлоросодержащих растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Продукт классифицируется как опасный в соответствии с положениями, упомянутыми в Регламенте (CE) 1272/2008 (CLP) и в его последующих модификациях и адаптациях. Проконсультируйте Лист Безопасности для дополнительных сведений. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.

Заметки

Компания OIKOS srl гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований.

Несмотря на указанное выше, OIKOS не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней.

Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.