

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

## FONDO MURALES

### Технические характеристики

FONDO MURALES компании OIKOS – это специальная заполняющая акриловая краска с низким влиянием на окружающей среде. Краска применяется в качестве отколерованной отделки с матовым эффектом или в качестве первого слоя для создания специальных декоративных эффектов. Её особый состав на основе акриловых смол обеспечивает дышащую способность стен, отличную укрываемость и высокую стойкость покрытия к мойке, то, что делает FONDO MURALES материалом очень высокого качества. Благодаря низкой абсорбции, FONDO MURALES применяется также в качестве первого слоя для декоративных продуктов, идеально подготавливая поверхность для декора. Краска со слабым запахом, безопасна для человека и окружающей среды.

### Сфера применения

Декорирование внутренних поверхностей.

### Подготовка подложек

Новые подложки должны быть хорошо высушены и выдержаны. Со старых подложек удалить отслаивающиеся части. При необходимости нанести один слой специального закрепляющего средства NEOFIX компании OIKOS. Подождать 4 - 6 часов до высыхания.

### Способ нанесения

Нанести два слоя FONDO MURALES компании OIKOS, разведённого на 20-30% питьевой водой с интервалом около 6 часов кистью или валиком.

### Отделка и защита

GRANADA, NEVADA DUCA DI VENEZIA, ENCANTO производства OIKOS

### Технические характеристики: нанесение

<b>Разведение</b>	на 20 - 30% развести питьевой водой
<b>Расход</b>	4 - 6 кв.м./л в два слоя, в зависимости от впитывающей способности подложки
<b>Инструменты для нанесения</b>	Кисть, валик.
<b>Закрепляющие средства</b>	NEOFIX компании OIKOS.
<b>Температура нанесения</b>	+5°C - +36°C (с относительной влажностью не более 80%)
<b>Время визуального</b>	2-3 часа (при температуре 20°C с относительной влажностью

**SCHEMA TECNICA INT/fm/04/ru**

<b>высыхания</b>	75%)
<b>Время полного высыхания</b>	24 часа (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
<b>Возможность перекрашивания</b>	через 4 - 6 часов (при температуре 20°C с относительной влажностью 75%)
<b>Очистка инструмента</b>	Водой

**Технические характеристики: продукт**

<b>Состав</b>	Акриловые смолы в водной дисперсии, наполнители на основе двуокиси титана, добавки, облегчающие нанесение и пленкообразование.
<b>Удельный вес</b>	1,55 кг/л +/- 3% (Белый)
<b>ph</b>	8 - 9
<b>Вязкость</b>	25.000 +/-5% CPS Брукфилд (RVT 20 оборотов/мин при 25°C).
<b>Температура хранения</b>	+2°C - +36°C. Боится мороза
<b>Реакция на огонь</b>	Отрицательная, если состав наносится на невоспламеняющуюся поверхность; материал на водной основе толщиной менее 0,600 мм в высушенном состоянии.
<b>Паропроницаемость</b>	Sd: Высокая ; Sd: 0,021 m (UNI EN ISO 7783-2:2001)
<b>Устойчивость к мойке</b>	Класс 2 (Класс 1: макс, Класс 5: мин) (UNI EN ISO 11998:2006)
<b>Устойчивость к отслаиванию и сцепление</b>	2 МПа, разрыв А/В (UNI EN ISO 4624:2006)
<b>Ограничение на выброс Летучих Органических Веществ (VOC), согласно Директиве 2004/42/СЕ</b>	Класс принадлежности: А/н; VOC: 8 г/л (максимум); Ограничение Фазы I (от 1.1.2007): 50 г/л, Ограничение Фазы II (от 1.1.2010): 30 г/л
<b>Цвет</b>	Белый и карта цвета
<b>Фасовка</b>	1 - 4 – 10 - 14 л

**Токсикологические показатели**

Продукт не содержит тяжёлых металлов таких, как хром и свинец. Кроме того, не содержит токсичных, ароматических, хлоросодержащих растворителей. Не наблюдается опасной для здоровья полимеризации. Продукт представляет собой неопасное вещество, если используется согласно предписанию. Рекомендуется соблюдать обычные меры предосторожности при

**SCHEDA TECNICA INT/fm/04/ru**

обращении с красками на водной основе. Для хранения и передвижения не предусмотрено принятие каких-либо особых мер; тара, остатки и случайные рассеивания могут быть устранены посредством инертных абсорбирующих материалов таких как: песок, земля и т.д., они также должны перерабатываться согласно национальным или региональным действующим предписаниям. Транспортировка должна осуществляться согласно международным соглашениям.

**Основные технические условия**

Новые подложки должны быть хорошо высушены и выдержаны. Удалить отслаивающиеся части. При необходимости нанести один слой специального закрепляющего средства NEOFIX компании OIKOS. Подождать 4 - 6 часов до высыхания.

Нанести два слоя FONDO MURALES компании OIKOS с интервалом около 6 часов.

Должны быть соблюдены все правила нанесения. Стоимость - ..... за кв. м., включая материал и работу.

**Заметки**

Компания OIKOS srl гарантирует, что информация, содержащаяся в данном техническом описании предоставлена наилучшим образом в отношении соответствующих технических и научных исследований.

Несмотря на указанное выше, OIKOS не несёт никакой ответственности за результаты, полученные вследствие использования собственного продукта, поскольку способы нанесения остаются за рамками контроля или проверки со стороны последней.

Следовательно, рекомендуется предварительное исследование по поводу соответствия каждого продукта в отдельности и в каждом отдельном случае.